

ОПИСАНИЕ

Адгезионный грунт (праймер) «F62 PRIMER» представляет собой лакокрасочный материал на основе водной дисперсии акриловых смол с пластификаторами, катализаторами и другими добавками, не содержит алкилфенолэтоксилатов (APEO). Грунт готов к применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---|
| ЦВЕТ | белый, оттенок не нормируется |
| ПЛОТНОСТЬ | 0,95-1,05 г/см ³ |
| СУХОЙ ОСТАТОК (по массе) | 45-53% |
| ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД | 100-125 г/м ² (средний расход 110 г/м ²) |
| ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА | хорошая |
| АДГЕЗИЯ | хорошая |
| МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА | не менее 5 часов при нормальных условиях |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | промывать водой |

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Грунт предназначен для улучшения сцепления огнезащитных штукатурных покрытий, в т.ч. состава «F62 SPRAY», с поверхностями стальных, бетонных, железобетонных, кирпичных и т.п. строительных конструкций.

Вместе с тем возможно применение для нанесения на поверхности огнезащитных плит, огнезащитного покрытия «F62 SPRAY» и других минеральных поверхностей для последующей декоративной отделки с целью уменьшения расхода защитно-декоративного лакокрасочного материала.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА

| | |
|-------------------------|---|
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: | от 5 до 35°C; относительная влажность воздуха - не более 80%; температура поверхности - должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: | Безвоздушное распыление (давление на сопле – 150 бар, сопловое отверстие – .017" - .025"), предварительно удалить фильтры в насосе и пистолете, или воздушным распылением (давление на сопле – 2 бар, сопловое отверстие – 1,8-2,2 мм), вручную: кистью, валиком. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой от минеральных и органических загрязнителей. |

УПАКОВКА

Грунт «F62 PRIMER» поставляют в пластиковых канистрах по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления в ненарушенной заводской упаковке при температуре от 5 до 35°C. Не допускать замораживания состава.

Транспортирование и хранение: осуществляется в заводской упаковке производителя, избегать воздействия атмосферных осадков, прямого воздействия солнечных лучей и других источников тепла. Хранение должно производиться в закрытых отапливаемых складских помещениях, в плотно закрытой таре.

Более подробная информация по условиям нанесения адгезионного грунта «F62 PRIMER» на различные строительные конструкции указана в технологических регламентах.

