



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
**ОГНЕЗАЩИТНАЯ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ МАСТИКА
«ТЕХСТРОНГ К» («ТЕHSTRONG К»)**

ОПИСАНИЕ

Мастика «ТЕХСТРОНГ К» - однокомпонентный интумесцентный огнезащитный состав, состоящий из водных дисперсий акрилатов и наполнителей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма
Внешний вид продукта	Вязкая жидкость, цвет от белого до серого
Плотность	1250 ± 100 кг/м ³
Массовая доля нелетучих веществ	65 ± 5%
Внешний вид покрытия	Цвет от белого до светло-серого, гладкое, матовое
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	не более 24 ч
Теоретический расход	1,1 кг/м ² для кабелей с оболочкой из ПВХ, полиэтилена, резины
Условия применения	температура воздуха 5 ÷ 35°С; относительная влажность воздуха - не более 80%
Метод нанесения	Вручную: кисть, валик. Механическое: установка безвоздушного распыления (рабочее давление от 180 атмосфер, диаметр сопла 0,017'' - 0,025'').
Очиститель для инструмента	водопроводная вода

ПРИМЕНЕНИЕ

Мастика предназначена для защиты от распространения горения по кабельным линиям (одиночный кабель, групповая прокладка), а также для снижения дымообразования от оболочки кабеля при развитии пожара. Может применяться для устройства огнестойких проходок.

Мастику применяют для кабельных линий независимо от их номинального напряжения и функционального назначения и имеющих электроизоляционную оболочку из поливинилхлорида, полиэтилена, резины.

Покрытие предназначено для эксплуатации внутри помещений при нормальных условиях по СП 50.13330.

в том числе:

в огнестойких конструкциях ООО «ТЕХСТРОНГ».

УПАКОВКА

Огнезащитная мастика разливается в пластмассовые вёдра по 20 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке при соблюдении требований транспортирования и хранения.

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение и транспортирование продукции возможно при температуре воздуха от 5 до 35 °С в плотно закрытой заводской таре, следует исключить попадание на тару воды и агрессивных веществ, контакт с источниками огня и нагревательными элементами. Не допускать замораживания.

Транспортные пакеты с мастикой не штабелировать.

Более подробная информация по нанесению мастики «ТЕХСТРОНГ К» на кабельные линии и различные конструкции указана в соответствующих технологических регламентах.