СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.Н.00184 000243

(номер сертификата соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г., телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОНГ», место нахождения: 129344, Россия, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1 стр. 8, пом. 116, адрес места осуществления деятельности: 129344, Россия, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1 стр. 8, пом. 116, ОГРН 1135249001800, Телефон: +7-495-989-17-30, Адрес электронной почты: info@tehstrong.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОНГ», место нахождения: 129344, Россия, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1 стр. 8, пом. 116, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141532, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, сельское поселение Пешковское, дер. Берсеневка.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: система конструктивной огнезащиты «FIREGUARD» для стальных конструкций, смонтированная в соответствии с ТР 022-09559281-2017 «Технологический регламент на производство работ по устройству и эксплуатации конструктивной огнезащиты металлоконструкций «FIREGUARD»», в составе:

- грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия») с толщиной сухого слоя 0,05 мм;
- каркас из стальных профилей ПН 60х27, ПН 28х27 (ГОСТ 11474-76 «Профили стальные гнутые. Технические условия»), толщиной стали не менее 0,5 мм;
- плита огнестойкая «FIREGUARD» (ТУ 23.99.19-036-09559281-2020 «Плита огнестойкая «FIREGUARD»), плотностью 850 кг/м³ ± 10%;
- огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S» (ТУ 20.13.62-021-09559281-2018 «Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S») с расходом 1,0 кг/м² для герметизации стыков плит и головок винтов креплений. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД: 6806 90 000 0

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с Изменением 1.

Время достижения критической температуры 500°С на образце - см. Приложение к сертификату бланк № 000155 (четыре позиции).

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 224/ДС от 27.06.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат ТРПБ.RU.ИН47, СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001).

Акт о результатах анализа состояния производства № 224-225/24 от18.04.2024 г. (ОС АНО «СЦПП», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09, СЭБ0.RU.ОС.ПР001).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **12.07.2024 г.** по **11.07.2029 г.**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Умрихина Ольга Васильевна

(подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ Чарушкин Степан Владимирович

(подпись) (инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ

регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.ПР001.Н.00184 000155

(номер сертификата соответствия)

Время достижения критической температуры 500°С на образце, мин.	Стальная колонна двутаврового сечения, с приведённой толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия», мм	Толщина покрытия из плиты огнестойкой «FIREGUARD» (ТУ 23.99.19-036-09559281-2020), мм	Расход* огнезащитного состава «TEHSTRONG CONTACT S» (ТУ 20.13.62-021-09559281-2018) для герметизации стыков плит и головок винтов креплений, кг/м²
не менее 90	2,5	0,05	25	1,0
не менее 150	2,5	0,05	37,5	1,0
не менее 150	5,3	0,05	25	1,0
не менее 180	4,1	0,05	50	1,0

* расход заявлен производителем, без учета технологических потерь.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Умрихина Ольга Васильевна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — (подпись) — Чарушкин Степан Владимирович (инициалы, фамилия)

ОБРАЗЕЦ

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 915-1. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru