

Техническое описание ОГНЕЗАЩИТНАЯ ШПАТЛЁВКА «ТЕНSTRONG CONTACT S»

ОПИСАНИЕ

Шпатлёвка «ТЕНSTRONG CONTACT S» - гипсовая сухая смесь, при затворении водопроводной водой образующая вязкую пластичную массу, прочно сцепляющуюся после отверждения с поверхностями огнезащитных плит, материалами строительных конструкций.



Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Внешний вид | Сухая смесь серого цвета (оттенок не регламентируется) |
| Горючесть | НГ (негорючий) |
| Насыпной вес | 900-1100 кг/м ³ |
| Предел прочности на сжатие | не менее 2,0 МПа |
| Предел прочности на растяжение | не менее 1,0 МПа |
| Адгезия | не менее 0,3 МПа |
| Время схватывания* | около 45 минут |
| Температура нанесения | от 5 до 35°C |
| Расход по сухой части на 1 м ² при толщине слоя 1 мм | 0,9-1,1 кг |

* - в зависимости от условий окружающей среды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уплотнение и герметизация швов, заделка отверстий, трещин, щелей, полостей в строительных конструкциях;
- Уплотнение противопожарных дверей (люков);
- В огнестойких системах ООО «Техстронг»;
- Заполнение технологических проёмов в строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поставляется в сухом виде - снижение затрат на транспортировку;
- Совместимость со всеми основными типами строительных материалов;
- Не требует применения специализированного оборудования для нанесения.

МОНТАЖ

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, органических и минеральных загрязнений. Не применять при температуре основания и окружающей среды ниже 5 °С. Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от 5 °С до 30 °С. Соотношение для приготовления раствора: 1 кг шпатлевки на 0,5 л воды. Нанесение раствора осуществлять обычным ручным инструментом: кельмой, шпателем.

УПАКОВКА

Шпатлёвку «ТЕНSTRONG CONTACT S» поставляют в бумажных мешках по 36 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления в ненарушенной заводской упаковке при температуре от 5 до 35°C. Транспортирование и хранение: осуществляется в заводской упаковке производителя, исключая прямое попадание влаги, нарушение целостности упаковки. Хранение должно производиться в закрытых сухих складских помещениях.

Более подробная информация по условиям применения огнезащитной шпатлёвки «ТЕНSTRONG CONTACT S» указана в технологических регламентах.